



Supporto:

Vetroresina

Posizione dell'imbarcazione:

Carena

Data:


Cantiere:

Commessa:

Note: **L'utilizzo dello stucco è consigliato solo se necessario (1)** la resa è riferita a lt. per mq. **(2)** Tempo di carteggiabilità. **(5)** Il tempo di ricopertura del DeltaUCHB con la prima mano di Antivegetativa varia a secondo della temperatura esterna. Lo spessore del film umido tiene conto della diluizione consigliata. **Lo spessore del film secco è inteso come valore medio, può variare ± 10%**

Preparazione della superficie	Numero delle mani	Codice del prodotto	Descrittiva del prodotto	Vol % Sol.	spessore film umido in µ per mano	spessore film secco in µ per mano	Intervallo ricopertura								Resa mq/lt	Diluyente	%	N° carta abrasiva Riferimento 3M	
							10		15		20		30						
							min	max	min	max	min	max	min	max					
	1	653/171	DELTA 2000	47	115	50	12	3gg	8	3gg	6	3gg	4	2gg	7	693	10	180	240
<p>(*) Se la superficie è stata trattata con "Peel Ply" non necessita applicare la mano di primer</p>																			
Sgrassare e carteggiare con carta abrasiva da 180 / 240	--	--	EPOLIGHT	100	10 mm	10 mm			36	48(2)	24	36(2)	18	24(2)	10(1)		--	40	80
	--	604/001	EPOMAR	100	500	500			36	48(2)	24	36(2)	18	24(2)	2		--	80	120
	1	636/051	DELTA UC HB	53	325	150	24	4gg	20	3gg	18	3gg	8	2gg	2,5	693	15	180	240
	1	636/051	DELTA UC HB (5)	53	325	150	8	12	6	12	4	8-12	2	8	2,5	693	15	180	240
	2/.....	Antivegetativa	50	125	60	24		24		18		12		6,5		0 / 5		

Per le applicazioni a rullo aumentare le mani fino al raggiungimento dello spessore richiesto in specifica

			Supporto:	Composito Epoxy			Posizione dell'imbarcazione:				O morta Sovrastruttura								
			Data:	Note: (1) la resa è riferita a lt. per mq. (2) Tempo di carteggiabilità. (4) In caso di utilizzo di Epospray è sufficiente una spessore di Epomar minore. (12) i prodotti possono essere miscelati assieme dopo essere catalizzati separatamente, il rapporto di miscelazione può variare dal 10 al 40% a seconda dell'esigenze. Lo spessore del film umido tiene conto della diluizione consigliata. Lo spessore del film secco è inteso come valore medio, può variare ± 10%															
			Cantiere:																
			Commessa:																
Preparazione della superficie	Numero delle mani	Codice del prodotto	Descrittiva del prodotto	Vol % Sol.	spessore film umido in µ per mano	spessore film secco in µ per mano	Intervallo ricopertura								Resa mq/lt	Diluente	%	N° carta abrasiva Riferimento 3M	
							10		15		20		30						
							min	max	min	max	min	max	min	max					
	1	653/171	DELTA 2000	47	115	50	12	3gg	8	3gg	6	3gg	4	2gg	7	693	10	180	240
(*) Se la superficie è stata trattata con "Peel Ply" non necessita applicare la mano di primer																			
Sgrassare e carteggiare con carta abrasiva da 180 / 240	--	--	EPOLIGHT	100	10 mm	10 mm			36	48(2)	24	36(2)	18	24(2)	10(1)	--	--	40	80
	--	--	EPOLIGHT/EPOMAR (12)	100	3-5 mm	3-5 mm			36	48(2)	24	36(2)	18	24(2)				40	80
	--	604/001	EPOMAR	100	500	500			36	48(2)	24	36(2)	18	24(2)	2		--	80	120
	--	604/001	EPOMAR (4)	100	300	300			36	48(2)	24	36(2)	18	24(2)	3		--	80	120
	1	612/004	EPOSPRAY	83	360	250			36	48(2)	24	36(2)	18	24(2)	1,5	693	20	80	120
	2	636/051	DELTA UC HB	53	325	150	24	4gg	20	3gg	18	3gg	8	2gg	2,5	693	15	180	240
	1	669/.....	ADMIRAL UC	50	138	60	18	3gg	15	2gg	12	2gg	8	1gg	6	696	25	320	400
	2	684/.....	CHALLENGER H.T.	40	150	40	12	48(2)	10	36(2)	8	24(2)	5	18(2)	7	697	25/30	400-600 dry 800 - 1000 Wet	
2	668/...	FUTURA	50	135	50	24	48(2)	12	36(2)	8	24(2)	2	12(2)	7	697	25/30			